



Smaltolux Hydro Blackboard Paint



Расход: 11-13 м²/л



Высыхание: 2 - 3



Разбавление: до 10% водой от объема продукта для нанесения кистью или валиком, или до 20% для



Повторная окраска:



Упаковка: 375мл, 750мл

Нанесение: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная водорастворимая бархатистая матовая краска на акриловой основе с низким содержанием ЛОС. Подходит для окрашивания школьных досок. Создает чрезвычайно стойкую к письму мелом поверхность. Хорошо очищается. Обладает высокой устойчивостью к постоянному мытью-очистке, быстро и равномерно высыхает по всей толщине пленки. Легка в работе, однородно наносится, обеспечивая отличную поверхность. Идеально подходит для преобразования поверхностей в классную доску после надлежащей подготовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Бархатистая матовая с блеском < 5 единиц при 85°.
Удельный вес	1,14 - 1,2 кг/л в зависимости от оттенка.
Расход	11 - 13 м ² /л на слой.
Разбавление	до 10% водой от объема продукта для нанесения кистью или валиком или до 20% для нанесения пульверизатором.
Высыхание	Высыхает на отлип через 2-3 часа.
Повторное нанесение	Минимум через 6 часов после нанесения.
Класс ЛОС	«Лакокрасочные материалы для внутренней/внешней отделки и покрытий из дерева и металла». Тип Y. Предельное значение ЛОС = 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 85 г/л. Краска содержит растворители, которые не являются ЛОС.
Оттенок	Черная.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от жиров, пыли, масел, старой краски, поврежденных фрагментов и т.д. Тщательно обработайте наждачной бумагой. На новые поверхности необходимо нанести грунтовку SMALTOLUX hydro MASTER PRIMER.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте. Нанесите 1 или 2 слоя Smaltolux Hydro Black-board Paint.



Перед использованием через 7 дней после покраски покройте всю окрашенную поверхность белым мелом, используя боковую сторону мелка, и сразу же протрите сухой тканью. Покрытие мелом обеспечивает лучшее поведение поверхности при стирании. Доска может быть использована через 10 дней после покраски. Перед использованием протереть влажной тканью. Повторите вышеупомянутую процедуру во второй раз для получения еще лучших результатов. Доска готова к использованию!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в емкость и немедленно очистите их растворителем №1 VECHRO, горячей водой с мылом. Если краска высохнет, ее можно смыть только при помощи сильных моющих средств. Не сливайте грязную воду от мытья инструмента в открытый грунт.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30°C, относительная влажность ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Содержит CIT/MIT. Может вызвать аллергическую реакцию. Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей.

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по



Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια
 EN 71-3



применению.